

FEP

Chem. Bezeichnung:

DIN-Kurzzeichen: FEP

Eigenschaften	Wert	Einheit	ISO/IEC
Dichte	2,15 / -		
Wasseraufnahme, relativ 1)	<0,01 / -	%	62

Thermische Eigenschaften	Wert	Einheit	ISO/IEC
Schmelzpunkt	260 / 275	°C	-
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C	0,25 / -	W/(k·m)	-
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient: - mittlerer Wert zwischen 23 und 100°C	90-110·10 ⁻⁶ / -	m/(m·K)	-
Obere Gebrauchstemperatur in Luft: - dauernd: während 5000/20.000 h	- / 205	°C	-
Untere Gebrauchstemperatur	-190 / -	°C	-
Brennverhalten nach ASTM („Sauerstoffindex“)	95 / -	%	4589
Brennverhalten nach UL 94 (Dicke 3mm/6mm)	V0 / V0		-

Mechanische Eigenschaften (bei 23°C)	Wert	Einheit	ISO/IEC
Streckspannung/Bruchspannung	trocken - / 12	MPa	527-1/-2
Bruchdehnung	trocken 250 / 350	%	527-1/-2
Zug-Elastizitätsmodul	trocken 400 / 600	MPa	527-1/-2
Gleitreibungskoeffizient 4)	trocken 0,2 / 0,24	μ	

Elektrische Eigenschaften	Wert	Einheit	ISO/IEC
Durchschlagfestigkeit	trocken 20 / 80	kV/mm	60243
Spezifischer Durchgangswiderstand	trocken 10 ¹⁶ / -	Ohm·cm	60093
Oberflächenwiderstand	trocken 10 ¹⁶ / -	Ohm	60093
Dielektrizitätszahl bei 1 MHz	trocken 2,1 / -		60250
Dielektrischer Verlustfaktor tan δ bei 1 MHz	trocken 0,0002 / 0,001		60250

trocken	= gemessen am trockenen Probekörper	1) nach 24h bzw. 96h Lagerung im Wasser von 23°C
feucht	= gemessen an bis zur Sättigung im Normalklima 23°C/50% RF gelagerten Probekörpern	2) nur wenige Stunden, ohne bzw. nur geringe mechanische Beanspruchung
o.B.	= ohne Bruch	3) Spannung, die nach 1.000h zu einer Dehnung von 1% führt (s 1/1000)
		4) p = 0,05 N/mm ² , v = 0,6 m/s gegen Stahl, gehärtet und geschliffen

Die hier aufgeführten Werte liegen im normalen Bereich der Produkteigenschaften. Sie stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten nicht zu Spezifikationszwecken oder als alleinige Grundlage zur Konstruktion herangezogen werden. Faserverstärkte Materialien sind als anisotrop zu betrachten (Eigenschaften sind unterschiedlich parallel und senkrecht zur Extrusionsrichtung). Diese Daten haben somit nicht die Bedeutung, die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren.