

Stanyl®

Chem. Bezeichnung: Polyamid

DIN-Kurzzeichen: PA 4.6

Eigenschaften	Wert	Einheit	ISO/IEC
Dichte	1,18 / -		
Wasseraufnahme absolut 1)	90 / 180	mg	62
Wasseraufnahme, relativ 1)	1,3 / 2,6	%	62
- bei Sättigung im Normklima 23°C, 50% RF	2,8 / -	%	
- bei Sättigung im Wasser 23°C	9,5 / -	%	

Thermische Eigenschaften	Wert	Einheit	ISO/IEC
Schmelzpunkt	295 / -	°C	-
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C	0,3 / -	W/(k·m)	-
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient: - mittlerer Wert zwischen 23 und 60°C	80 · 10 ⁻⁶ / -	m/(m·K)	-
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient: - mittlerer Wert zwischen 23 und 100°C	90 · 10 ⁻⁶ / -	m/(m·K)	-
Formbeständigkeit in der Wärme unter Biegelast - Verfahren a: 1,8 MPa	160 / -	°C	75
Obere Gebrauchstemperatur in Luft: - kurzzeitig 2)	200 / -	°C	-
Obere Gebrauchstemperatur in Luft: - dauernd: während 5000/20.000 h	155 / 135	°C	-
Untere Gebrauchstemperatur	-40 / -	°C	-
Brennverhalten nach ASTM („Sauerstoffindex“)	24 / -	%	4589
Brennverhalten nach UL 94 (Dicke 3mm/6mm)	HB / HB		-

Mechanische Eigenschaften (bei 23°C)	Wert	Einheit	ISO/IEC
Streckspannung/Bruchspannung	trodden 100 / -	MPa	527-1/-2
Streckspannung/Bruchspannung	feucht 55 / -	MPa	527-1/-2
Bruchdehnung	trodden 25 / -	%	527-1/-2
Bruchdehnung	feucht >100 / -	%	527-1/-2
Zug-Elastizitätsmodul	trodden 3300 / -	MPa	527-1/-2
Zug-Elastizitätsmodul	feucht 1300 / -	MPa	527-1/-2
Druckversuch -1% Stauchgrenze	trodden 25 / -	MPa	604
Zeitstand-Zugversuch 3)	trodden 22 / -	MPa	899
Zeitstand-Zugversuch 3)	feucht 7,5 / -	MPa	899
Schlagzähigkeit Charpy	trodden o.B. / -	kJ/m ²	179/1eU
Kerbschlagzähigkeit Charpy	trodden 8 / -	kJ/m ²	179/1eA
Kerbschlagzähigkeit Izod	trodden 8 / 80	kJ/m ² ; J/m	180/2A
Kerbschlagzähigkeit Izod	feucht 25 / 250	kJ/m ² ; J/m	180/A
Kugeldruckhärte H 358/30 oder H 961/30	trodden 165 / -	N/mm ²	2039-1
Rockwellhärte	trodden M92 / -		2039-2
Gleitreibungskoeffizient 4)	trodden 0,2 / 0,45	μ	

Elektrische Eigenschaften	Wert	Einheit	ISO/IEC
Durchschlagfestigkeit	trodden 25 / -	kV/mm	60243
Durchschlagfestigkeit	feucht 15 / -	kV/mm	60243
Spezifischer Durchgangswiderstand	trodden 10 ¹⁴ / -	Ohm·cm	60093
Spezifischer Durchgangswiderstand	feucht 10 ¹² / -	Ohm·cm	60093
Oberflächenwiderstand	trodden 10 ¹³ / -	Ohm	60093
Oberflächenwiderstand	feucht 10 ¹² / -	Ohm	60093
Dielektrizitätszahl bei 100 Hz	trodden 3,8 / -		60250
Dielektrizitätszahl bei 100 Hz	feucht 7,4 / -		60250
Dielektrizitätszahl bei 1 MHz	trodden 3,4 / -		60250
Dielektrizitätszahl bei 1 MHz	feucht 3,8 / -		60250

SCHMIDT + BARTL GMBH - AUF HERDENEN 30 - 78052 VS-VILLINGEN - TEL: 07721/99130 - FAX 07721/991320

www.schmidt-bartl.de e-mail: info@schmidt-bartl.de

Stanyl®

Chem. Bezeichnung: Polyamid

DIN-Kurzzeichen: PA 4.6

Dielektrischer Verlustfaktor tan δ bei 100 Hz	trocken	0,009 / -		60250
Dielektrischer Verlustfaktor tan δ bei 100 Hz	feucht	0,13 / -		60250
Dielektrischer Verlustfaktor tan δ bei 1 MHz	trocken	0,019 / -		60250
Dielektrischer Verlustfaktor tan δ bei 1 MHz	feucht	0,06 / -		60250
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	trocken	CTI 400 / -	CTI	60112
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	feucht	CTI 400 / -		60112

trocken	= gemessen am trockenen Probekörper	1) nach 24h bzw. 96h Lagerung im Wasser von 23°C
feucht	= gemessen an bis zur Sättigung im Normalklima 23°C/50% RF gelagerten Probekörpern	2) nur wenige Stunden, ohne bzw. nur geringe mechanische Beanspruchung
o.B.	= ohne Bruch	3) Spannung, die nach 1.000h zu einer Dehnung von 1% führt (s 1/1000)
		4) p = 0,05 N/mm ² , v = 0,6 m/s gegen Stahl, gehärtet und geschliffen

Die hier aufgeführten Werte liegen im normalen Bereich der Produkteigenschaften. Sie stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten nicht zu Spezifikationszwecken oder als alleinige Grundlage zur Konstruktion herangezogen werden. Faserverstärkte Materialien sind als anisotrop zu betrachten (Eigenschaften sind unterschiedlich parallel und senkrecht zur Extrusionsrichtung). Diese Daten haben somit nicht die Bedeutung, die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren.