

**EPDMCHEMIE • EPDMCHEMIE**

Universal-Saug- und Druckschlauch zur Förderung von korrosiven Chemikalien wie Ketonen, Alkoholen, Säuren, Laugen und Salzen. Ausrüstung von Anlagen, Be- und Entladen von Straßen- und Schienentankfahrzeugen sowie von Frachtschiffen. Entspricht EN 12115.

Universal suction and delivery hose designed to convey corrosive chemicals like ketones, alcohols, acids, bases and salts. For unloading bays on road and rail tankers as well as cargo vessels. Complies EN 12115.

Seele • Tube

Einlagen • Reinforcement

Decke • Cover

Temperatur • Temperature

Markierung • Marking

EPDM, glatt, elektrisch leitfähig • EPDM, smooth, conductive

Synthetische Gewebeeinlage mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale • High-tensile textile plies and embedded steel helix wire

Elastomere schwarz, elektrisch leitfähig, witterungs- und ozonbeständig, abriebfest, stoffgemustert. Entsprechend TRbF 131-Teil 2-§ 5.5 • Elastomers black, conductive, weather-, ozone- and abrasion-resistant, fabric patterned. Complies TRbF 131-part 2-§ 5.5

– 40 bis + 100 °C mediumsabhängig • – 40 to + 100 °C depending on conveyed product

EPDM CHEMICAL DELIVERY - W.P. 16 BAR EN 12115 • EPDM CHEMICAL DELIVERY - W.P. 16 BAR EN 12115

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Platzdruck: Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
19	31	6	710	115	16	48	0,9	40
25	37	6	870	150	16	48	0,9	40
32	44	6	1060	190	16	48	0,9	40
38	51	6,5	1300	230	16	48	0,9	40
51	67	8	2060	300	16	48	0,9	40
63	79	8	2500	380	16	48	0,9	40
76	92	8	3000	450	16	48	0,9	40
102	118	8	4400	600	16	48	0,9	40

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.

SCHMIDT + BARTL GMBH - AUF HERDENEN 30 - 78052 VS-VILLINGEN - TEL: 07721/99130 - FAX 07721/991320  
www.schmidt-bartl.de e-mail: info@schmidt-bartl.de