

EPDM FLEX • EPDM FLEX

Vielzweckschlauch zur Förderung von flüssigen Medien wie Wasser, wässrigen Säuren, Laugen, Lösungsmitteln.

Industrial maintenance hose for suction and discharge of moderately aqueous corrosive chemicals, ketones, alcohols and acids.

Seele • Tube

Einlagen • Reinforcement

Decke • Cover

Temperatur • Temperature

Markierung • Marking

EPDM schwarz • EPDM black

Zwei Textileinlagen und Stahldrahtspirale • Two textile plies with embedded steel helix

EPDM schwarz, witterungs- und UV-beständig, stoffgemustert • EPDM black, weather- and abrasion-resistant, fabric patterned

– 40 bis + 120 °C • – 40 to + 120 °C

schmidt & bartl epdm flex (blau · blue) • schmidt & bartl epdm flex (blau · blue)

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Burst- druck: Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
19	28	4,5	500	40	10	27	0,8	40
19	28	4,5	500	40	10	24	0,8	40
25	34	4,5	600	45	10	27	0,8	40
25	34	4,5	600	45	10	24	0,8	40
32	41	4,5	710	60	10	27	0,8	40
32	41	4,5	710	60	10	24	0,8	40
38	48	5	980	65	10	27	0,8	40
38	48	5	980	65	10	24	0,8	40
40	50	5	1000	70	10	27	0,8	40
40	50	5	1000	70	10	24	0,8	40
50	60	5	1250	90	10	27	0,8	40
50	60	5	1250	90	10	24	0,8	40
60	61	5,5	1550	100	10	27	0,8	40
60	71	5,5	1550	100	10	24	0,8	40

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.

SCHMIDT + BARTL GMBH - AUF HERDENEN 30 - 78052 VS-VILLINGEN - TEL: 07721/99130 - FAX 07721/991320
www.schmidt-bartl.de e-mail: info@schmidt-bartl.de